



W. HIRDES GMBH
PARKETT & FUSSBODENBELÄGE

Technische Daten · Technicals Details · Caractéristiques techniques · Technische gegevens

					Matten
Herstellungsverfahren	Manufacturing process	Méthode de fabrication	Fabricagemethode	ISO 2424	getufted
Teilung	Surface Aspect	Aspect	Poolbeeld		5/32 "
Polmaterial	Pile yarn composition	Composition du Velours	Poolmateriaal		100 % PA 6
Rückenbeschichtung	Backing	Dossier	Rugafwerking	ISO 2424	PVC
Polgewicht	Pile weight	Poids du velours	Poolgewicht		ca. 850 g/m ²
Gesamtgewicht	Total weight	Poids total	Totaal gewicht	ISO 8543	ca. 3.270 g/m ²
Polhöhe	Pile height	Hauteur du poil	Poolhoogte		ca. 5,0 mm
Gesamthöhe	Total height	Hauteur totale	Totaal hoogte	ISO 1766	ca. 7,0 mm
Noppenzahl	Number of Stitches		Aantal Noppen	ISO 1763	ca. 88.100/m ²
Strapazierwert	Use classification		Gebruiksklasse	EN 1307	33
Komfortklasse	Comfort		Wearing Klasse	EN 1307	LC3
Stuhlrolleneignung	Suitability for Castor Chairs		Geschiktheid voor rolstoelen	EN 985	ja/yes/ja
Treppeneignung	Suitability for Stairs		Geschiktheid voor trappen	EN 1307	ja/yes/ja
Lichtechtheit	Light fastness		Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 5
Reibechtheit trocken & nass	Rubbing fastness		Wrijftechtheid	ISO 105-X12	≥ 4
Wasserechtheit	Water fastness		Waterechtheid	ISO 105-E01	≥ 4
Gleitwiderstand	Slip resistance		Slipgevoeligheid	EN 13893	DS
Brandverhalten	Flammability		Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl-S1
Matten/Mats/Matten					

Matten: 40 x 60 cm, 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten durchzuführen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und im Produktionsprozess können Produkte von Charge zu Charge variieren.

The producer reserves the right to alter technical specifications. Due to variations in raw materials and production circumstances, the product may vary from batch to batch.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Les caractéristiques du produit peuvent varier légèrement en fonction des variations dans les matières premières comme dans les conditions de production.

De fabrikant behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. De producteigenschappen kunnen enigszins variëren als gevolg van grondstof- en productie- variaties.

Favorit

Toleranz

± 10 %

± 10 %

± 0,5

± 10 %

